

SPM-750

SCHIUMA POLIURETANICA 2 IN 1
MANUALE E PISTOLA - 50 LITRI

Data ultimo aggiornamento: 19/01/2021 - Revisione n°: 00/2021

DESCRIZIONE:

La schiuma poliuretanic mungo è un composto autoespandente che indurisce formando un materiale cellulare rigido con eccellenti caratteristiche di riempimento, adesione, fissaggio e isolamento termico e acustico. La schiuma quando viene erogata espande e indurisce rapidamente formando una barriera al rumore e al calore. È permeabile al vapore e favorisce la normale traspirazione dei materiali.

È idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica, termoidraulica e in ogni altra applicazione professionale. Presenta eccellente adesione su mattoni, cemento, gesso, legno, vetro, metallo polistirene, PVC.

Grazie alla moderna formulazione chimica non cola su superfici verticali (in accordo con le correnti normative).

È resistente alla temperatura da -40°C a +90°C e all'invecchiamento e all'acqua, deve essere protetta dai raggi UV.

Ha un'eccellente stabilità dimensionale grazie alla struttura cellulare uniforme. Una volta indurita la schiuma è inerte e non è un materiale pericoloso.

APPLICAZIONI:

- Riempimento e sigillatura di cavità e intercapedini;
- Sigillatura di cassonetti di avvolgibili;
- Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e condizionamento;
- Posa di elementi in legno;

PREPARAZIONE:

Deve essere utilizzata ad una temperatura compresa tra -10°C e +35°C. La bomboletta deve essere ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Le superfici devono essere solide, sgrassate e prive di polvere. Inumidire le superfici d'adesione per ottenere una schiuma a struttura cellulare omogenea e un indurimento più rapido.



Per avere la garanzia di un corretto funzionamento e compatibilità, si raccomanda l'uso delle pistole per schiuma mungo .		mungo Pistola professionale in metallo Art.: 1713022
		mungo Pistola professionale in nylon Art.: 1713023
		mungo Beccuccio per schiuma 2 in 1 Utilizzo manuale a 360° Art.: 1712223

Cod. Articolo	1713013	EAN Articolo	7610634164028
ML	750	PZ X CT	12
		EAN Cartone	7610634164134



SPM-750

SCHIUMA POLIURETANICA 2 IN 1
MANUALE E PISTOLA - 50 LITRI

Data ultimo aggiornamento: 19/01/2021 - Revisione n°: 00/2021

COLORE:
TEMPERATURA DI UTILIZZO (Bombola):
TEMPO DI INDURIMENTO SUPERFICIALE (Fuori polvere):
TAGLIABILE DOPO:
INDURIMENTO COMPLETO:
RESISTENTE ALLA TEMPERATURA:

Giallo chiaro
Da +10°C a +30°C
ca. 10 minuti (20°C 60% U.R.)
45 minuti (90% U.R. strato di 3cm)
max. 24 ore
da -40°C a +90°C

DENSITA' DELLA SCHIUMA INDURITA:
RESISTENZA A COMPRESSIONE:
RESISTENZA A TRAZIONE:
RESA:

PISTOLA:

15-25 kg/m³
34 KPa
76 KPa
Fino a 50 litri in
espansione libera

MANUALE:

20-30 kg/m³
44 KPa
107 KPa
Fino a 50 litri in
espansione libera

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in posizione verticale a temperatura compresa tra +5 e +25°C. Recipiente sotto pressione, proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Se correttamente immagazzinato il prodotto si conserva per 18 mesi dalla produzione.

Note:

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare; data la variabilità dei supporti esistenti l'utilizzatore è tenuto a fare prove di idoneità in merito alla compatibilità.. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata. Evitare il contatto del materiale non indurito con la pelle, e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare in luoghi ben ventilati. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Cod. Articolo	1713013	EAN Articolo	7610634164028
ML	750	PZ X CT	12
		EAN Cartone	7610634164134